

OUATE 2x20g/m²

Nos productions en ouates de cellulose reposent sur un partenariat avec un fabricant Français que nous entretenons depuis de longues années.

Ce partenariat nous permet de proposer des produits entièrement Français, avec une qualité 100% pure ouate régulière et constante.



Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Composition : | 100% Pure ouate de cellulose | Résistance sens machine : | 10.5 N/5cm |
| Grammage : | 2 x 20g/m ² | Résistance sens travers : | 7.4 N/5cm |
| Mode d'association des plis : | Moletage | Capacités d'absorption : | 7.5 g / g |
| Traitement : | WS | Origine : | Fabriqué en France |

Tolérance +/- 5%

Conditionnement

| Type de produit | Référence | Dim (cm) | Quantité /Colis | Nb formats /unité | Colis /palette |
|-----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drap d'examen | C611303 | 50 x 38 | 12 rlx de 150 fts | 150 fts | 20 cts 240 rlx |
| | C611309 | 50 x 35 | 6 rlx de 290 fts | 290 fts | 20 cts 120 rlx |
| | C611316 | 50 x 38 | 6 rlx de 270 fts | 270 fts | 20 cts 120 rlx |
| | C611801B | 50 x 200 | 6 rlx de 60 fts | 60 fts | 20 cts 120 rlx |

D'autres dimensions et conditionnements peuvent faire l'objet d'une étude spécifique.