

OUATE 2x18g

Nos productions en ouates de cellulose reposent sur un partenariat avec un fabricant Français que nous entretenons depuis de longues années.

Ce partenariat nous permet de proposer des produits entièrement Français, avec une qualité 100% pure ouate régulière et constante.



> Caractéristiques ⁽¹⁾

Composition : 100% Pure Ouate	Technologie : -	Résistance physique	MD	CD
Grammage : 2x18g/m ²	Couleur : Blanc	Résistance à sec	9,3 N/5cm	5,6 N/5cm
Épaisseur : -	Absorption : 750%			
	Temps d'absorption : < 1 sec			
	Origine : Fabriqué en France			


> Atouts

- ✓ Résistant
- ✓ Absorbant
- ✓ Qualité constante
- ✓ Doux
- ✓ FSC
- ✓ Souple

> Domaines d'utilisation

- ✓ Hopitaux / Clinique
- ✓ Esthétique/SPA
- ✓ Kiné/Ostéo

> Benchmark



> Références & Conditionnements

Référence	Type pdt	Dim. (cm)	Nb fts	Qté/colis	Qté/Pal
> C611310	Rouleaux	50x38	150	12 rlx de 150 fts	24
> C611306	Rouleaux	50x38	300	6 rlx de 300 fts	24
> C611315	Rouleaux	50x35	135	12 rlx de 135 fts	24
> C611401	Rouleaux	60x38	150	12 rlx de 150 fts	18
> C611510	Rouleaux	70x38	150	12 rlx de 150 fts	18
> C611349	Rouleaux	80x38	150	12 rlx de 150 fts	22

Dim colis	Poids	Qté/rang	Haut. Pal
44x33x50	13,1	4x 6 ctn	214cm
44x33x50	13	4x 6 ctn	214 cm
44x33x50	11,1	4x 6 ctn	214 cm
44x33x60	15,7	3x 6 ctn	194 cm
44x33x70	18,3	3x 6 ctn	197 cm
33x22x80	10,5	2x 11 ctn	193 cm



Édition du : 30/11/2017
1 - Tolérance de +/- 5%

